

PREMIER H (HDF)

DESRIPTIF

Contrecollé 3 plis: parement de bois véritable / support HDF / contrebalancement en bois déroulé.
Rainure et languette 2 côtés. Micro chanfreins sur 2 côtes.
Tolérance dimensionnelle $\pm 0,2\text{mm}$.

	PREMIER 10H		PREMIER 14H	
Épaisseur totale	10 mm		14 mm	
Épaisseur parement	2 mm		3,2 mm	
Dimensions disponibles	1190 x 150 mm		1190 x 150 mm	
Choix disponibles	Select	Rustic	Select	Rustic
Collections Disponibles	01 02	01 02 03 04 specials	01 02	01 02 03 04
Décors disponibles	Monolame		Monolame	

NORMES & CLASSEMENTS

	PREMIER 10H	PREMIER 14H
Résistance thermique	0,07 m ² K/W	0,08 m ² K/W
Conductivité thermique	0,15 W/mK	0,18 W/mK
Classement UPEC (chêne)	Classe 21	Classe 31

Bois issus de forêts Françaises et Européennes (chêne)
Classement PEFC 10-31-1213 (issus de forêts gérées durablement)
FSC FCBA-COC-000366 (en option sur demande)
Marquage CE conforme à la norme EN 14342
Classement sanitaire A+ (délivré par le FCBA)
Garantie 15 ans sur la conception du produit (cf. fiche application de la Garantie)
Fabriqué 100% en France
Humidité sortie d'usine: 9% $\pm 2\%$
Classement au feu: DFL s1 / M4
Dégagement de formaldéhyde : E1

POSE & USAGE

La pose et l'entretien doivent se faire dans les règles de l'art. Voir les notices de pose sur notre site www.cabbani.com/fr/ téléchargements.

La pose doit se faire flottante sur sous couche ou bien collée en plein. Il faut se rapporter au fabricant de colle pour information sur quelle colle utiliser.

La finition vernie usine est sans solvant, COV, formaldéhyde. Le vernis mat correspond à 7 gloss (± 3) et le satiné à 20 gloss (± 3). La finition huilée usine est naturelle et sans solvant. Il faut se rapporter à la fiche de protocole d'entretien pour la bonne utilisation de ce produit.

	PREMIER 10H	PREMIER 14H
Possibilité de poncer	1 fois	2 fois
COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT		
Circulation eau chaude	oui	oui
Radiant	oui	oui
Réversible	oui	non

les conditions d'utilisation et de pose sur sol chauffant et réversible doivent être connues et scrupuleusement appliquées, consulter les notices de pose dans les paquets et le site www.cabbani.com.

EVOLUTION

Le bois est une matière vivante, chaque lame est donc différente (structure, couleur, ...).

Lorsqu'une teinte est appliquée, elle ne peut pas donner un résultat uniforme et l'évolution de la couleur aura tendance à homogénéiser l'aspect. Le chêne naturel aura tendance à évoluer plus brun et plus jaune. Le chêne teinté sera relativement stable dans le temps.

Les produits d'entretiens CABBANI® permettront de nourrir le bois et de raviver l'aspect d'origine.

