

MSP 108

MULTI-USAGES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



Mastic MS Polymères de fixation hautes performances.
Multi Matériaux. Maintien immédiat.



DESTINATIONS

Mastic MS polymères de fixation hautes performances idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds. Sa prise initiale ("tack") très élevée permet un maintien immédiat des éléments à fixer. Il est particulièrement adapté au collage de panneaux, parements, miroirs lourds ou encore à la fixation de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, béton ou sol chauffant. MSP 108 est compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC. Adhère sur supports humides non ruisselants. Intérieur/Extérieur.

AVANTAGES

Tack initial puissant : maintien immédiat sans étayage.
Résistance finale très élevée.
Sans solvant, sans isocyanate.
Très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV.
Ne corrode pas les métaux.
Excellente adhérence y compris sur supports humides.
Peut être peint après complète polymérisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : blanc
Temps de formation de peau : 15 minutes
Temps hors poussière : 4 heures environ
Vitesse de réticulation : >2 mm par 24 heures
Dureté shore A : 60
Allongement à la rupture : >100%
Température de mise en oeuvre : entre + 5°C et + 35°C
Température de service : de - 40°C à + 100°C

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés et non friables. Appliquer en cordons ou en plots espacés de 15 cm environ, presser et laisser polymériser.

NETTOYAGE

Produit frais : avec les lingettes nettoyantes ou Solvant AK.
Produit polymérisé : par grattage.

CONSOMMATION

Environ 10 mètres de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30133127	Blanc - Cartouche 290 ml	12	3549210031321
30607725	Poche 600 ml	12	3549212475420
30600145	Blanc - Box de 60 cartouches 290 ml		3549212463243

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

